

昕德紡織股份有限公司
彰化縣社頭鄉埤斗村復興路 138 巷 26 號

我們依照客戶的要求,根據申請者送交的樣品進行測試如下:

樣品敘述 : 一塊平織銀織布-301202(1)
顏色 : 銀灰色
成份 : 銀纖維 + 棉
申請者 : 財團法人紡織產業綜合研究所
收件日期 : 2013 年 08 月 20 日
測試週期 : 2013 年 08 月 20 日至 2013 年 09 月 02 日
測試項目 & 測試方法 : 依申請者要求進行下列測試

測試結果:

抗菌測試: 依美國紡織化學協會 AATCC 100: 2012


試驗菌種: 金黃色葡萄球菌 ATCC 6538		
試驗組別	CFU/mL	減菌率(R%)
對照組 0 小時菌數(C)	1.5×10^5	>99.9
樣品組 0 小時菌數(B)	1.5×10^5	
樣品組 24 小時菌數(A)	<100	

備註:

1. 對照組 0 小時菌數(C)應介於 $1.0 \times 10^5 \sim 2.0 \times 10^5$ CFU/mL
2. 減菌率 R (%) = $100(B-A)/B$
3. 樣品為直徑 4.8cm 試驗片, 共 4 片

此項測試由 SGS 相關實驗室執行

*** 結 束 ***



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發,此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽,凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者,請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責,此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意,此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容,皆為不合法,違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWB 0241720